

PEBID®

Montaż i pielęgnacja Deska Betonowa

1. Podbudowa - podbudowa pod Betonową Deskę powinna się składać kolejno z:

- 10-15 cm - chudy beton lub płyta fundamentowa (ewentualnie zagęszczone kruszywo)
- krawężnik z Betonowej Deski Tarasowej 100x25 lub 75x25 lub Palisada 50x25
- 4-5 cm - podsypka piaskowa frakcji 0-4 lub drobniejszy

2. Wykonanie:

- Po usunięciu warstwy humusu, wykonujemy płytę fundamentową lub chudy beton (ewentualnie kruszywo). Warstwa ta powinna mieć 10-15 cm. Wykonanie płyty fundamentowej zdecydowanie przedłuży żywotność całej konstrukcji. Jeśli jest taka potrzeba zastosować drenaż odwadniający. W przypadku płyty fundamentowej, przykleić Palisadę wystawiając ponad fundament ok 10 cm (dodatkowo wykonać zastrzał z zaprawy betonowej po zamontowaniu Palisady jeśli jest na to miejsce). W przypadku zastosowania chudego betonu lub kruszywa, Palisadę należy wkopać na min 30 cm i zabetonować. Następnie usypać 4 - 5 cm piasku frakcji 0-4 lub drobniejszy, zachowując spadki do odprowadzania wody (w przypadku montażu na zewnątrz). Na wykonane podłoże układamy Betonowe Deski Tarasowe. Płyty układamy dosuwając jedną płytę do drugiej. **Nie zagęszczaj i nie dobijaj ułożonych płyt !!!** Dla ustabilizowania nawierzchni, powstałe przestrzenie pomiędzy płytami (fugi) zasypać piaskiem, piaskiem żywicznym lub fugą do zastosowań zewnętrznych.
- Dopuszcza się układanie Desek Betonowych na klej do płyty fundamentowej. Płyta fundamentowa powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną. Stosować tylko kleje do zastosowań zewnętrznych. Powstałe przestrzenie pomiędzy płytami, należy wypełnić fugami do zastosowań zewnętrznych.

3. Składowanie :

- Składować pod przykryciem, tak aby chronić płyty przed opadami atmosferycznymi.

4. Pielęgnacja ułożonej nawierzchni :

- **Deski barwione** - zaleca się odnawiać bezbarwną powłokę lakierniczą co 2 (dwa) lata. Powierzchnie czyścić zimną czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać pod kątem w odległości ok. 30 - 40 cm od powierzchni. Nie stosować środków chemicznych.
- **Deski malowane** - zaleca się odnawiać powłokę malarską zgodnie ze stopniem zużycia powłoki. Powierzchnie czyścić zimną czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać pod kątem w odległości ok. 30 - 40 cm od powierzchni. Należy pamiętać, że zbyt silny strumień wody może uszkodzić powłokę malarską. Nie stosować środków chemicznych.